




# БУМАГА

**БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ  
ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ,  
МАРКА БМ  
(БУМАГА МАКУЛАТУРНАЯ)**

**ТУ 17.12.34-128-24086615-2024**



**КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ**

**PSBK.RU**



**№1  
СЕРТИФИКАТ  
УТИЛИЗАТОРА**

№1  
СЕРТИФИКАТ  
УТИЛИЗАТОРА

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Уникальное  
соотношение  
качество/ценаДинамические  
нагрузкиВысокая  
прочность100%  
экологично

## СЕРТИФИКАТЫ



Наименование показателей	ед. измерения	БМ-0					НД на метод испытаний
		100	110	120	130	150	
Граммаж		100	110	120	130	150	ГОСТ
Масса бумаги площадью 1м <sup>2</sup>	Г	100±6	110±6	120±6	130±6	150±6	ГОСТ 13199-88 (ИСО 536-76)
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCTcd), не менее, в поперечном направлении	кН/м	1,70	1,90	2,05	2,25	2,55	ГОСТ Р ИСО 9895-2013
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30), не менее, при ширине полосы 15 мм	Н	190	200	250	270	340	ГОСТ Р ИСО 7263-2011
Поверхностная впитываемость воды, Кобб <sub>30</sub> в среднем по двум сторонам: клееной неклееной	г/м <sup>2</sup>	от 20 до 70 не менее 70					ГОСТ 12605-97 (ИСО 535-91)
Влажность, %	5,0	6,0 — 9,0					ГОСТ ISO 287-2014